

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
 PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
 Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
 2. Oktober 2003 (02.10.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
 WO 03/080694 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C08G 18/32,
 C09D 175/04, C08G 18/80

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE03/00981

(22) Internationales Anmeldedatum:
 25. März 2003 (25.03.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
 102 14 028.6 27. März 2002 (27.03.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
 von US): PPG INDUSTRIES LACKE GMBH [DE/DE];
 Stackenbergstr. 34, 42329 Wuppertal (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HILLE, Dieter
 [DE/DE]; In der Schlade 24, 51467 Bergisch Glad-
 bach (DE). JAHNY, Karsten [DE/DE]; Wernerstr. 32,
 71636 Ludwigsburg (DE). LAMERS, Paul [US/DE];
 Siemensweg 8, 71711 Steinheim (DE).

(74) Anwalt: DUNKELBERG, Oliver; Brandenburg, Dunkel-
 berg & Franke, Trarbacher Str. 21, 47259 Duisburg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
 AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
 CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
 GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
 KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
 MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO,
 RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
 UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,
 GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
 eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
 TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
 DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,
 PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG,
 CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
 Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
 eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
 kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
 des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
 PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: FUNCTIONALIZED POLYURETHANE

(54) Bezeichnung: FUNKTIONALISIERTES POLYURETHAN

(57) Abstract: The invention relates to a water-dilutable polyurethane, which comprises at least two free OH groups, that can be obtained from a first reaction of a primary and/or secondary alkanolamine with an NCO compound to form an intermediate product followed by adding a cyclic carboxylic acid anhydride to the intermediate product. The NCO compound comprises at least one free NCO group and does not have any block NCO groups. During the first reaction to form the intermediate product, all of the alkanolamine is reacted whereby the nitrogen atom of the alkanolamine reacts with one of the free NCO groups of the prepolymer while forming a urea linkage. The cyclic carboxylic acid anhydride, under decyclization, reacts with the OH group of intermediate product, said OH group originating from the alkanolamine. The invention also relates to the use of this functionalized polyurethane for producing thermosetting coating compositions.

(57) Zusammenfassung: Wasserverdünnbares Polyurethan mit mindestens zwei freien OH-Gruppen, erhältlich aus einer ersten Umsetzung eines primären und/oder sekundären Alkanolamins mit einer NCO-Verbindung zu einem Zwischenprodukt, gefolgt von einer Addition eines cyclischen Carbonsäureanhydrids an das Zwischenprodukt; wobei die NCO-Verbindung mindestens eine freie NCO-Gruppe und keine blockierte NCO-Gruppe aufweist; bei der ersten Umsetzung zum Zwischenprodukt sämtliches Alkanolamin derart umgesetzt wird, dass das Stickstoffatom des Alkanolamins mit einer der freien NCO-Gruppen des Präpolymers unter Bildung einer Harnstoffbindung reagiert; und das cyclische Carbonsäureanhydrid unter Ringöffnung mit der aus dem Alkanolamin stammenden OH-Gruppe des Zwischenprodukts reagiert; sowie seine Verwendung zur Herstellung wärmehärtbarer Beschichtungszusammensetzungen.



WO 03/080694 A1

Funktionalisiertes Polyurethan

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues, wasserverdünnbares Polyurethan, sowie dessen Verwendung in der Automobilserienlackierung.

10

Es ist bekannt, Polyurethane als Bindemittel für hochwertige Beschichtungszusammensetzungen zu verwenden. Die resultierenden Beschichtungen weisen ausgezeichnete mechanische Eigenschaften auf, insbesondere im Hinblick auf die mechanische Beanspruchbarkeit des ausgehärteten Lackfilms.

Demzufolge werden Polyurethane häufig bei der Herstellung herkömmlicher Autolackschichten verwendet.

15

Eine solche Autolackschicht besteht im allgemeinen aus insgesamt vier voneinander unterschiedlichen Schichten (Vierschichtaufbau). Diese vier Schichten werden nacheinander in getrennten Lackieranlagen aufgetragen.

20

Die erste, direkt auf dem Autoblech befindliche Schicht ist eine elektrophoretisch aufgetragene Schicht (Electrocoatschicht, KTL-Schicht), die durch Elektrotauchlackierung - hauptsächlich kathodische Tauchlackierung (KTL) - zwecks Korrosionsschutz aufgebracht und anschließend eingebrannt wird.

25

Die zweite, auf der Electrocoatschicht befindliche und etwa 30 bis 40 µm dicke Schicht ist eine sogenannte Füllerschicht, die einerseits Schutz gegen mechanische Angriffe (Steinschlagschutzfunktion) bietet, andererseits einen ausreichenden Decklackstand gewährleistet, d.h. die raue Oberfläche der Rohkarosserie für die nachfolgende Decklackierung glättet und kleinere Unebenheiten ausfüllt. Die zur Herstellung dieser Füllerschicht verwendeten Lacke enthalten neben Bindemitteln auch Pigmente. Dabei hat die Benetzbarkeit der verwendeten Pigmente einen Einfluss auf den Decklackstand der gesamten Mehrschichtlackierung und auch auf den Glanz der Füllerschicht, wie er von einigen Automobilherstellern gefordert wird. Die Füllerschicht wird größtenteils durch Applikation mit elektrostatischen Hochrotationsglocken und anschließend dem Einbrennvorgang bei Temperaturen über 130 °C erzeugt.

30

35

Die dritte, auf der Füllerschicht befindliche Schicht ist die Basislackschicht, die durch entsprechende Pigmente der Karosserie die gewünschte Farbe gibt. Der Basislack wird im herkömmlichen Spritzverfahren aufgetragen. Die Schichtdicke dieser herkömmlichen Basislackschicht liegt je nach Farbton zwischen etwa 12 bis 25 µm. Meistens wird diese Schicht, besonders bei Metallic-Effektlacken, in zwei Verfahrensschritten aufgebracht. In einem ersten Schritt erfolgt die Auftragung mittels elektrostatischer Hochrotationsglocken, gefolgt von einem zweiten Auftrag

mittels pneumatischer Zerstäubung. Diese Schicht wird (bei Verwendung von wässrigem Basislack) mit Infrarotstrahlern und/oder durch Warmluftkonvektion zwischengetrocknet.

- Die vierte und oberste, auf der Basislacksschicht befindliche Schicht ist die Klarlacksschicht, die meistens in einem Auftrag durch elektrostatische Hochrotationsglocken aufgetragen wird. Sie verleiht der Karosserie den gewünschten Glanz und schützt den Basislack vor Umwelteinflüssen (UV-Strahlung, Salzwasser, etc.).

Anschließend werden die Basislacksschicht und die Klarlacksschicht gemeinsam eingebrannt.

- Die zur Herstellung einer Mehrschichtlackierung für die Automobilindustrie verwendeten Füller basieren immer noch zu einem erheblichen Anteil auf Lösemittelbasis und erreichen eine Festkörperkonzentration bis zu 60 %. Diese hohe Festkörperkonzentration gewährleistet eine effiziente Applikation und damit einen guten Decklackstand der fertigen Mehrschichtlackierung. Beispiele für solche konventionelle Füller sind aus der DE 33 37 394 A1 bekannt.

- Die Einbrenntemperaturen liegen in der Regel zwischen 155 und 165 °C. Von einigen Automobilherstellern wird darüber hinaus eine sogenannte „Überbrennstabilität“ bis zu 190 °C gefordert. Das bedeutet, dass die mechanischen Eigenschaften wie Haftung und Steinschlagbeständigkeit bei diesen hohen Einbrennbedingungen nicht wesentlich verschlechtert werden dürfen. Um diese Forderung zu erfüllen bestehen die Bindemittelzusammensetzungen entsprechender Füllersysteme häufig aus gesättigten Polyestern, kombiniert mit hoch alkylierten Melaminharzen als Vernetzer. Es sind auch Kombinationen mit Polyurethanen bekannt, insbesondere mit blockierten Polyisocyanaten. Das hierfür am häufigsten verwendete Blockierungsmittel ist Methylethylketoxim. Der Vorteil bei der Verwendung von Methylethylketoxim gegenüber anderen Blockierungsmitteln besteht in seiner günstigen Deblockierungstemperatur, seiner Flüchtigkeit und seiner guten Verfügbarkeit. Nachteilig ist seine Vergilbungsneigung, was die Verwendbarkeit für helle Einbrennlacke stark einschränkt.

- Die Vernetzung mit blockierten Polyisocyanaten verbessert zwar die Steinschlagbeständigkeit und die Überbrennstabilität, jedoch ist die Mitverwendung von Melaminharzen als Vernetzer unerlässlich im Hinblick auf andere wichtige Eigenschaften der Füllerschicht wie gute Schleifbarkeit, Beständigkeit gegenüber chemischen Angriffen, z.B. gegenüber Bremsflüssigkeit. Darüber hinaus werden auch der Verlauf und Decklackstand durch Kombination dieser beiden Vernetzer positiv beeinflusst.

- Solche Hybridsysteme aus blockierten Polyisocyanaten und Melaminharzen sind jedoch problematisch im Hinblick auf die richtige Einstellung ihrer Reaktivität: Während bei den Polyurethanen die Deblockierungsreaktion und die nachfolgende Urethanbildungsreaktion mit basischen Katalysatoren unterstützt wird, lässt sich die Vernetzungsreaktion von Melaminharzen nur mit sauren Katalysatoren beschleunigen. Gegenseitige negative Einflüsse sind unvermeidlich.

Vor dem Hintergrund der bei konventionellen Füllern eingesetzten Lösemittel und der damit verbundenen Umweltproblematiken sind verstärkt Entwicklungen auf dem Gebiet wasserverdünnbarer Füller auf Basis von Polyurethanen zu beobachten.

5 Um die Wasserdispergierbarkeit von Polyurethanen zu erreichen, werden Carboxylgruppen in das Molekül eingebaut, die - häufig am Ende des Syntheseverfahrens - durch Neutralisation mit (vorzugsweise flüchtigen) Aminen in Carboxylatanionen umgewandelt werden. Sehr häufig erfolgt dieser Einbau von Carboxylgruppen durch Umsetzung mit Dimethylolpropionsäure. Beispiele für solche wasserverdünnbaren Füller, die entsprechende Polyurethane enthalten, sind aus der EP 0 726 919 A1, EP 0 594 685 B1, EP 1 110 983 A2 und EP 1 110 987 A1
10 bekannt.

Des weiteren sind in der DE 199 30 555 C1 Polyurethane mit blockierten Isocyanatgruppen offenbart, die unter Verwendung von Alkanolaminen als Kettenverlängerungsmittel erhältlich sind. Bei dieser Kettenverlängerung reagieren die Hydroxylgruppen des Alkanolamins mit den
15 NCO-Gruppen des Polyisocyanats unter Bildung einer Urethanbindung. Die Wasserdispergierbarkeit der hergestellten Polyurethane wird auch hier durch Einbau von Carboxylgruppen infolge einer Umsetzung mit Dimethylolpropionsäure und anschließender Neutralisierung erreicht.

20 Es hat sich aber gezeigt, dass im industriellen Maßstab mit diesen wasserverdünnbaren Füllerszusammensetzungen auf Polyurethanbasis nur eine Festkörperkonzentration bis etwa 50 % erzielt werden kann. Im Vergleich zu konventionellen Füllern bewirkt dieser Unterschied eine geringe Applikationssicherheit und deutlich sichtbare Verschlechterungen der resultierenden Mehrschichtlackierung, insbesondere in bezug auf den Decklackstand.

25 Vor dem Hintergrund weiterer Energieeinsparungen und einer Verkürzung der Prozessschritte besteht seitens der Automobilindustrie darüber hinaus noch die Forderung nach einer Senkung der Füllereinbrenntemperatur von derzeit etwa 160 °C. Allerdings müssen solche Füller immer noch eine Überbrennstabilität bis zu 190 °C aufweisen.

30 Eine Senkung der Einbrenntemperatur durch Erhöhung der Reaktivität entsprechender Füllersysteme, beispielsweise durch Verwendung höher reaktiver Melaminharze, führt zu einer Versprödung bei Überbrennbedingungen, was einen Totalverlust des Steinschlagschutzes zur Folge hat.

Eine Reduzierung des Melaminharzgehalts hätte den Nachteil, dass die Beständigkeit gegen
35 chemische Angriffe (z.B. durch Bremsflüssigkeit) beeinträchtigt wird.

Eine ausreichende Steinschlagschutzfunktion einer Mehrschichtlackierung auf dem Gebiet der Automobilserienlackierung ist dann gegeben, wenn sowohl die Bedingungen des „Monoschlagtests“ als auch die des „Multischlagtests“ erfüllt werden.

Beim sogenannten „Monoschlagtest“ wird der Bruch im Aufbau der Mehrschichtlackierung unter Einwirkung einer genau definierten mechanischen Belastung lokalisiert. Beim sogenannten „Multischlagtest“ wird die mechanische Belastbarkeit einer größeren Fläche der fertigen Beschichtung bei unterschiedlichen mechanischen Belastungen simuliert. Weitere Einzelheiten
5 beider Tests finden sich bei den Beispielen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines Polyurethans, das für die Herstellung wasserverdünnbarer Füllerszusammensetzungen mit einem Festkörpergehalt von mehr als 50 Gew.-%, insbesondere von mehr als 55 Gew.-%, bei der Mehrschichtlackierung von
10 Automobilkarosserien verwendet werden kann, wobei diese wasserverdünnbaren Füllerszusammensetzungen bereits bei einer Einbrenntemperatur von 140 °C zu resultierenden Füllerschichten führen, die sowohl die von der Automobilindustrie geforderte Steinschlagbeständigkeit als auch Überbrennstabilität aufweisen.

Darüber hinaus soll die resultierende Mehrschichtlackierung keine verschlechterten Eigenschaften hinsichtlich ihres Gesamteigenschaftsniveaus aufweisen, verglichen mit solchen des Standes der Technik, insbesondere im Hinblick auf die Applikationssicherheit und Vergilbungsbeständigkeit der Füllerschicht sowie den Decklackstand des Gesamtaufbaus.
15

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein wasserverdünnbares Polyurethan mit
20 mindestens zwei freien OH-Gruppen, erhältlich aus einer ersten Umsetzung eines primären und/oder sekundären Alkanolamins mit einer NCO-Verbindung zu einem Zwischenprodukt, gefolgt von einer Addition eines cyclischen Carbonsäureanhydrids an das Zwischenprodukt; wobei

- die NCO-Verbindung mindestens eine freie NCO-Gruppe und keine blockierte NCO-Gruppe aufweist;
25
- bei der ersten Umsetzung zum Zwischenprodukt sämtliches Alkanolamin derart umgesetzt wird, dass das Stickstoffatom des Alkanolamins mit einer der freien NCO-Gruppen des Präpolymers unter Bildung einer Harnstoffbindung reagiert; und
- das cyclische Carbonsäureanhydrid unter Ringöffnung mit der aus dem Alkanolamin
30 stammenden OH-Gruppe des Zwischenprodukts reagiert.

Als NCO-Verbindung können prinzipiell alle bekannten Isocyanate verwendet werden. Für die Auswahl dieser NCO-Verbindung ist nur entscheidend, dass diese Isocyanate nach Umsetzung mit dem Alkanolamin Produkte ergeben, die in einem gegenüber Isocyanaten inerten Löse-
35 mittel bzw. in der Schmelze löslich sind und somit der sich anschließenden Reaktion mit dem cyclischen Carbonsäureanhydrid zugänglich sind.

Im Hinblick auf eine einfachere Synthese ist es vorteilhaft, dass die NCO-Verbindung keine OH-Gruppe aufweist.
40

Die NCO-Verbindung wird in einem zweiten Verfahrensschritt durch Umsetzung mit mindestens einem Alkanolamin in eine funktionalisierte Polyurethan/Harnstoff-Verbindung überführt. Hinsichtlich dieser ersten Umsetzung zum Zwischenprodukt ist anzumerken, dass die Bezeichnung „sämtliches Alkanolamin“ in der Weise zu verstehen ist, dass das Alkanolamin derart umgesetzt wird, so dass in der die Zwischenprodukte enthaltende Reaktionsmischung ein Gehalt an freiem Alkanolamin von weniger als 0,5 Gew.-% vorhanden ist, bezogen auf den Festkörpergehalt des Harzes.

Die Umsetzung der Ausgangskomponenten erfolgt dabei nach den gut bekannten Verfahren der organischen Chemie (vgl. z.B. Kunststoff-Handbuch, Band 7: Polyurethane, herausgegeben von Dr. Y. Oertel, Carl Hanser Verlag, München, Wien 1983).

Gegebenenfalls wird die Umsetzung in Gegenwart von mit Wasser mischbaren und leicht flüchtigen Lösemitteln durchgeführt, die gegenüber Isocyanaten inert sind. Bevorzugt wird Methylethylketon und/oder Aceton verwendet.

Um die Dispergierbarkeit in einem wässrigen Medium zu erreichen, werden an die aus dem Alkanolamin stammenden Hydroxylgruppen mindestens ein cyclisches Carbonsäureanhydrid ringöffnend addiert. Die Menge an cyclischem Carbonsäureanhydrid sollte so gewählt werden, dass die resultierende Säurezahl zwischen 10 und 50, vorzugsweise zwischen 20 und 30, liegt.

Die Überführung des so erhaltenen Polyurethans in eine wässrige Dispersion erfolgt durch Neutralisation der Carboxylgruppen durch Amine und/oder Aminoalkohole. Beispiele geeigneter Verbindungen sind Ammoniak, tertiäre Amine, wie Trimethylamin, Triethylamin und/oder Aminoalkohole wie Dimethylethanolamin, Diethylethanolamin, Methyldiethanolamin oder Triethanolamin. Die Neutralisation kann in organischer Phase oder in wässriger Phase erfolgen. Bevorzugt wird als Neutralisationsmittel Dimethylethanolamin eingesetzt.

Das so hergestellte wasserverdünnbare Polyurethan zeichnet sich dadurch aus, dass es in wasserverdünnbaren Füllerezusammensetzungen bei einer Mehrschichtlackierung in der Automobilindustrie verwendet werden kann, die eine Festkörperkonzentration von mehr als 50 % aufweisen. Unter Verwendung herkömmlicher Vernetzer resultieren aus den das erfindungsgemäße Polyurethan enthaltenden Füllerezusammensetzungen bereits bei einer Einbrenntemperatur von 140 °C Schichten, die sowohl die von der Automobilindustrie geforderte Steinschlagbeständigkeit als auch eine ausgezeichnete Überbrennstabilität aufweisen.

Wie die Beispiele verdeutlichen, zeigen die resultierende Mehrschichtlackierungen neben diesen herausragenden Merkmalen gleichzeitig im Hinblick auf die Applikationssicherheit und Vergilbungsbeständigkeit der Füllerschicht sowie den Decklackstand des Gesamtaufbaus keine verschlechterten Eigenschaften, verglichen mit einer herkömmlichen Mehrschichtlackierung des Standes der Technik.

Um die Wasserdispergierbarkeit zu unterstützen, kann es von Vorteil sein, diese NCO-Verbindung vor der Umsetzung mit nichtionischen, stabilisierenden Gruppen zu modifizieren. Hierfür

besonders bevorzugt sind Alkoxypoly(oxyalkylen)alkohole. Besonders geeignete Alkoxypoly(oxyalkylen)alkohole sind ausgewählt aus der Gruppe monoalkylierter Polyethylenoxide, wie sie unter der Handelsbezeichnung PLURIOL® A der Fa. BASF vertrieben werden.

- 5 Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird als NCO-Verbindung ein Präpolymer verwendet, das erhältlich ist aus der Umsetzung mindestens eines Polyols mit mindestens einem Polyisocyanat zu einem isocyanatgruppenhaltigen Polyurethanpräpolymer. Beispiele geeigneter Polyole sind gesättigte oder olefinisch ungesättigte Polyesterpolyole und/oder Polyetherpolyole mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 100 bis
10 5.000, vorzugsweise 500 bis 2.000. Es können auch kleine Mengen eines carboxyfunktionellen Polyols verwendet werden.

Durch die Wahl geeigneter Ausgangsverbindungen für dieses Präpolymer können die physikalisch technischen Eigenschaften der resultierenden Mehrschichtlackierung entsprechend eingestellt werden.

15

Die NCO-Verbindung kann vorzugsweise zwei freie NCO-Gruppen aufweisen. Hierdurch wird eine engere Molmassenverteilung erreicht, verglichen mit polyfunktionellen Verbindungen.

20

Als Alkanolamin können alle geeigneten Verbindungen verwendet werden. Zu beachten ist, das die erfindungsgemäß verwendeten Alkanolamine ein an das Stickstoffatom gebundenes Wasserstoffatom aufweisen. Hierunter zählen beispielsweise 1-Amino-3-propanol, 1-Amino-2-propanol (Isopropanolamin), 1-Amino-4-butanol, 1-Amino-5-pentanol, 1,1'-Iminodi-2-propanol (Diisopropanolamin) und/oder 2-(2-Aminoethoxy)-ethanol.

25

Nicht zu verwenden im Sinne der vorliegenden Erfindung sind tertiäre Alkanolamine.

Vorzugsweise werden solche Alkanolamine eingesetzt, bei denen mindestens eine OH-Gruppe des Alkanolamins mit dem Stickstoffatom über eine substituierte oder nicht substituierte Alkylgruppe mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen in der Hauptkette verbunden sind.

30

Als Beispiele sind Aminobutanol, 1-Amino-5-pentanol, Aminohexanol, 2-(2-Aminoethoxy)-ethanol, Isopropanolamin, Diisopropanolamin, 2-Amino-2-methyl-1-propanol und 2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol zu nennen.

35

Insbesondere können die aus dem Alkanolamin stammenden OH-Gruppen ganz oder teilweise sekundär sein. Beispiele für solche Verbindungen sind Isopropanolamin und Diisopropanolamin. Auch andere Alkanolamine mit primären OH-Gruppen können verwendet werden, wie z.B. N-(2-Aminoethyl)ethanolamin und/oder Butylethanolamin.

40

Besonders bevorzugt für die Herstellung des erfindungsgemäßen Polyurethans werden als Alkanolamin Diethanolamin und/oder Diisopropanolamin verwendet.

Im Hinblick auf eine ausreichende Wasserdispersierbarkeit sollte das Polyurethan der vorliegenden Erfindung eine Säurezahl von mindesten 10 mg KOH/g, insbesondere von mindestens 20 mg KOH/g, aufweisen.

- 5 Das zahlenmittlere Molekulargewicht des erfindungsgemäßen Polyurethans liegt bevorzugterweise zwischen 500 und 10.000, insbesondere zwischen 1.000 und 4.000.

- Das cyclische Carbonsäureanhydrid kann ausgewählt sein aus der Gruppe von Phtalsäureanhydrid, Hexahydrophthalsäureanhydrid, Tetrahydrophthalsäureanhydrid, Methylhexahydrophthalsäureanhydrid, Bernsteinsäureanhydrid und Maleinsäureanhydrid.
10 Besonders bevorzugt wird als cyclisches Carbonsäureanhydrid Trimellithsäureanhydrid verwendet.

- Gemäß einem weiteren, ebenfalls beanspruchten Gegenstand der vorliegenden Erfindung wird
15 das zuvor beschriebene wasserverdünnbare Polyurethan in Kombination mit einem Melaminharz zur Herstellung wärmehärtbarer Beschichtungszusammensetzungen verwendet. Hierzu können prinzipiell alle geeigneten Vernetzer verwendet werden.

- Besonders bevorzugt sind hochalkylierte Melaminharze, die mit dem erfindungsgemäßen Polyurethan kompatibel sind. Hierfür besonders bevorzugt sind Melaminharze ohne NH-Gruppen,
20 insbesondere Hexamethoxymethylmelamin (HMMA).

- Solche Beschichtungszusammensetzungen können bei einer Temperatur von mehr als 180 °C vernetzt werden, was eine ausreichende Überbrennstabilität im Sinne der vorliegenden Anmeldung verdeutlicht.

- 25 Sofern für die Anwendung einer das erfindungsgemäße Polyurethan enthaltende Beschichtungszusammensetzung keine Überbrennstabilität gefordert ist, können auch hochreaktive Melaminharze verwendet werden, um die Einbrenntemperatur unter 140 °C zu senken. Solche hochreaktiven Melaminharze werden beispielsweise von der Fa. BASF unter der Bezeichnung LUWIPAL® 062 vertrieben.

- 30 Die zuvor beschriebenen, wasserverdünnbaren Polyurethane werden insbesondere zur Herstellung von Beschichtungszusammensetzungen in der Automobilindustrie verwendet, besonders bevorzugt von Füllierzusammensetzungen.

- Die Auftragung der Füllerschichten erfolgt im allgemeinen durch Spritzlackierverfahren, z. B.
35 durch Druckluft-, Heiß- oder Airless-Spritzen, oder durch elektrostatische Lackierverfahren, z.B. mittels schnellrotierender Glocken (Minibells), durch elektrostatische Automatik- oder Handspritzpistolen mit Luftunterstützung oder durch Walzen, z. B. im Bandlackierverfahren.

- Die folgenden Beispiele dienen der Erläuterung der Erfindung, ohne diese darauf zu beschränken:
40

Beispiel 1:**Herstellung eines erfindungsgemäßen Polyurethans:****Herstellung eines Polyesterdiols (A):**

- 5 In einem Glaskolben mit einem Volumen von 4 l, ausgestattet mit einem Rührer, einer Füllkörperkolonne und einem Rückflußkühler sowie einer Temperaturmessung für das Reaktionsgemisch und den Kolonnenkopf wurden die folgenden Ausgangsprodukte eingewogen: 1730 g Hexandiol-1,6 und 1622 g Isophthalsäure. Die Reaktionsmischung wurde bei einer Temperatur von 120°C aufgeschmolzen und anschließend unter Rühren die Reaktionstemperatur innerhalb
- 10 von vier Stunden auf 230°C erhöht. Der Temperaturanstieg wurde durch Messung der Kopf-temperatur der Füllkörperkolonne geregelt. Die Kopf-temperatur war dabei auf maximal 99°C begrenzt. Die Schmelze ist 12 Stunden bei einer Temperatur von 230°C kondensiert worden, bis die Säurezahl auf einen Wert von 2 mg $\frac{\text{KOH}}{\text{g}_{\text{Festharz}}}$ gefallen war. Anschließend ist das Reaktionsprodukt bei einer Temperatur von 180°C eine Stunde unter Vakuum gehalten worden.
- 15 Das zahlenmittlere Molgewicht beträgt rechnerisch 614 g/mol.

Herstellung der Polyurethandispersion:

- In einem Glaskolben mit einem Volumen von 4 l, ausgestattet mit einem Rührer, einem Rückflußkühler sowie einer Temperaturmessung wurden 850,0 g des Polyesterdiols (A) sowie
- 20 409,8 g Isophorondiisocyanat, 839,8 g Methylethylketon und 2,0 g Dibutylzinn-dilaurat vorgelegt und unter Rühren auf 80 °C erhitzt und die Reaktion so lange weiter geführt bis der NCO-Gehalt einen konstanten Wert erreicht hat. Anschließend wird die Harzlösung auf 40°C abgekühlt und 96,9 g Diethanolamin zugegeben. Das molare Verhältnis Isocyanat zu Diethanolamin betrug für dieses Beispiel 1:1. Nach Abklingen der exothermen Reaktion ist die Temperatur innerhalb einer halben Stunde auf 80°C erhöht worden. Eine halbe Stunde nach Erreichen
- 25 der Temperatur wurden 57,6 g Trimellithsäureanhydrid zugesetzt. Nach einer Reaktionszeit von einer Stunde sind 53,4 g Dimethylethanolamin und 2766,4 g deionisiertes Wasser zudosiert worden, wobei die Temperatur nicht unter 60°C absank. Nach Entfernen des Methylethylketons im Vakuum wurde eine stabile, opake Dispersion mit einer Festkörperkonzentration von 43% erhalten.
- 30

Beispiel 2:**Herstellung eines erfindungsgemäßen Polyurethans:**

35

Herstellung eines Polyesterdiols (B):

- In einem Glaskolben mit einem Volumen von 4 l, ausgestattet mit einem Rührer, einem Wasserabscheider und einem Rückflußkühler sowie einer Temperaturmessung für das Reaktionsgemisch wurden die folgenden Ausgangsprodukte eingewogen: 1918,8 g 2,2-Bis-[p-(β-hydroxytriethoxy)-phenyl]-propan, 431,6 g Isophthalsäure und 200 g Xylol. Die Reaktionsmischung
- 40

wurde unter Rühren innerhalb von zwei Stunden auf eine Reaktionstemperatur von 180°C erhöht. Sie wurde stündlich um 10°C bis auf 210°C erhöht. Die Schmelze wurde dann 12 Stunden lang bei einer Temperatur von 230°C kondensiert, bis die Säurezahl auf einen Wert von 2 mg KOH/g gefallen war. Anschließend wurde das Reaktionsprodukt bei einer Temperatur von 180 °C eine Stunde lang unter Vakuum gehalten. Das zahlenmittlere Molgewicht beträgt rechnerisch 1736 g/mol.

Herstellung der Polyurethandispersion:

In einem Glaskolben mit einem Volumen von 4 l, ausgestattet mit einem Rührer, einem Rückflußkühler sowie einer Temperaturmessung wurden 1041,6 g des Polyesterdiols (B) sowie 266,4 g Isophorondiisocyanat, 872 g Methylethylketon und 2,0 g Dibutylzinndilaurat vorgelegt und unter Rühren auf 80 °C erhitzt und die Reaktion so lange weiter geführt bis der NCO-Gehalt einen konstanten Wert erreicht hat. Anschließend wurde die Harzlösung auf 40°C abgekühlt und 94,4 g Diethanolamin zugegeben. Das molare Verhältnis Isocyanat zu Diethanolamin betrug für dieses Beispiel I zu 0,75. Nach Abklingen der exothermen Reaktion wurde die Temperatur innerhalb einer halben Stunde auf 80°C erhöht worden. Eine halbe Stunde nach Erreichen der Temperatur wurden 57,6 g Trimellithsäureanhydrid zugesetzt. Nach einer Reaktionszeit von einer Stunde wurden 53,4 g Dimethylethanolamin und 1858,2 g deionisiertes Wasser zudosiert, wobei die Temperatur nicht unter 60°C absank. Nach Entfernen des Methylethylketons im Vakuum wurde eine stabile, opake Dispersion mit einer Festkörperkonzentration von 45 % erhalten.

Beispiel 3.1: Herstellung einer Pigmentpaste:

In einem Rührgefäß aus Edelstahl wurden die nachfolgenden Komponenten in der genannten Reihenfolge eingewogen und nach jeder Zugabe durch Rühren homogenisiert: 443,6 g der Polyurethandispersion aus Beispiel I, 7,7 g Surfynol 104E (Netz- und Dispergieradditiv), 15,7 g Additol XL 250, 13,0 g Drewplus, 7,7 g Aerosil R 972 (Degussa), 433 g Bariumsulfat (Blanc Fixe® micro), 49,5 g Titandioxid (Tiona RCL 628) , 23,5 g Printex G, 26 g Talkum IT extra, sowie 66,7 g deionisiertes Wasser. Die Mischung wurde während dreißig Minuten in einem Dissolver vordispergiert und anschließend auf einer Sandmühle auf eine Korn-Feinheit <10 µm gemahlen. Die Temperatur wurde während des Mahlvorgangs unter 40 °C gehalten.

Beispiel 3.2: Herstellung einer Pigmentpaste:

In einem Rührgefäß aus Edelstahl wurden die nachfolgenden Bestandteile in der genannten Reihenfolge eingewogen und nach jeder Zugabe durch Rühren homogenisiert: 423,8 g der Polyurethandispersion aus Beispiel 2, 7,7 g Surfynol 104E (Netz- und Dispergieradditiv), 15,7 g Additol XL 250, 13,0 g Drewplus, 7,7 g Aerosil R 972 (Degussa), 433 g Bariumsulfat (Blanc Fixe® micro), 49,5 g Titandioxid (Tiona RCL 628) , 23,5 g Printex G, 26 g Talkum IT extra, sowie 86,5 g deionisiertes Wasser. Die Mischung wurde während dreißig Minuten in einem

Dissolver vordispersiert und anschließend auf einer Sandmühle auf eine Korn-Feinheit $<10\ \mu\text{m}$ gemahlen. Die Temperatur wurde während des Mahlvorgangs unter $40\ ^\circ\text{C}$ gehalten.

5 **Beispiel 4.1:** Herstellung einer erfindungsgemäßen Füllerformulierung:

Der Füller wurde durch Vermischen von 523 g der Pigmentpaste gemäß Beispiel 3.1 und 343 g der Polyurethandispersion aus Beispiel 1 mit 122,4 g eines hoch alkylierten, mit Methanol veretherten, niedermolekularen Melaminharzes, 26 g N-Methypyrrolidon und 13 g eines aliphatischen Kohlenwasserstoffgemisches mit einem Siedepunkt von $180\ ^\circ\text{C}$ und $210\ ^\circ\text{C}$, sowie
10 6,5 g BYK 381 (Verlaufsadditiv, BYK-Chemie) hergestellt. Die Viskosität wurde mit deionisiertem Wassers auf 120 mPas bei einer Scherrate von $1000\ \text{s}^{-1}$ mit einem Rotationsviskosimeter eingestellt. Die Festkörperkonzentration betrug 55 %.

15 **Beispiel 4.2:** Herstellung einer erfindungsgemäßen Füllerformulierung:

Der Füller wurde durch Vermischen von 523 g der Pigmentpaste gemäß Beispiel 3.2 und 304,9 g der Polyurethandispersion aus Beispiel 2 mit 122,4 g eines hoch alkylierten, mit Methanol veretherten, niedermolekularen Melaminharzes, 26 g N-Methypyrrolidon und 13 g eines aliphatischen Kohlenwasserstoffgemisches mit einem Siedepunkt von $180\ ^\circ\text{C}$ und $210\ ^\circ\text{C}$,
20 sowie 6,5 g BYK 381 (Verlaufsadditiv, BYK-Chemie) hergestellt. Die Viskosität wurde mit deionisiertem Wassers auf 125 mPas bei einer Scherrate von $1000\ \text{s}^{-1}$ mit einem Rotationsviskosimeter eingestellt. Die Festkörperkonzentration betrug 54 %.

25 **Beispiel 4.3:** Herstellung einer nicht erfindungsgemäßen Füllerformulierung:

Die Herstellung erfolgte analog Beispiel 4.2, wobei anstelle der Polyurethandispersion aus Beispiel 2 die handelsübliche Polyurethandispersion Resydrol VAZ 6600 der Fa. Solutia sowohl für die Füllerzusammensetzung als auch für die Herstellung der Pigmentpaste verwendet wurde. Die erhaltene Festkörperkonzentration betrug 48 % bei einer Viskosität von 125 mPas (Scherrate von $1000\ \text{s}^{-1}$).
30

Applikation des Füllers:

Für die Herstellung der Mehrschichtlackierung wurden übliche und bekannte Prüftafeln aus
35 Stahl verwendet, die mit einer $20\ \mu\text{m}$ dicken Elektrotacklackierung, hergestellt aus einem handelsüblichen kationischen Elektrotacklack, beschichtet waren.

Die Prüftafeln wurden mit den Füllern gemäß Beispiel 4.1, 4.2 bzw. 4.3 pneumatisch beschichtet. Die resultierenden Füllerschichten wurden während acht Minuten bei $80\ ^\circ\text{C}$ vorgetrocknet.

und anschließend bei 140°C; 160°C und 190°C während 20 min eingebrannt. Es wurde eine Füllerschicht mit einer Schichtdicke von $35 \pm 2 \mu\text{m}$ erhalten.

- 5 Auf die Füllerschicht wurde ein handelsüblicher konventioneller Unidecklack pneumatisch appliziert und nach einer zehnminütigen Ablüftung bei Raumtemperatur und während 30 min bei 140°C eingebrannt. Die Unidecklackierung der resultierenden Mehrschichtlackierung hatte eine Schichtdicke von 30 μm .

- 10 Die in dieser Weise hergestellten Mehrschichtlackierungen wurden entsprechend den nachfolgend beschriebenen Test untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst:

Dabei sind in Tabelle I die mechanischen Eigenschaften wiedergegeben, während Tabelle II die Auswirkungen von Überbrennbedingungen darstellt.

Bestimmung der Festkörperkonzentration:

- 15 Die Festkörperbestimmung wurde im Umluftofen durch Einbrennen bei einer Temperatur von 120 °C durchgeführt. Dazu wurden 1 g der zu prüfenden Substanz auf Patentdeckel (Durchmesser 75 mm), gleichmäßig über die Oberfläche verteilt, aufgetragen und eine Stunde im Ofen getrocknet. Der nichtflüchtige Anteil wurde anschließend durch Zurückwiegen der Deckel bestimmt. Es ist eine Dreifachbestimmung durchgeführt worden.

20

Bestimmung der Schichtdicke:

Die Bestimmung der Schichtdicke erfolgte unter Verwendung des Geräts Surfix der Fa. Phynix.

Bestimmung des Glanzgrades

- 25 Die Bestimmung des Glanzgrades erfolgte unter Verwendung des Geräts haze-gloss der Fa. BYK Gardner unter einem Winkel von 20° bzw. 60°.

Prüfung auf Steinschlagbeständigkeit (Multischlagtest):

- 30 Die Prüfung der Steinschlagbeständigkeit erfolgte unter Verwendung eines Steinschlagprüfgerätes nach VDA, Modell 508 der Fa. Erichsen GmbH + Co KG.

Die Prüfbleche wurden bei einem Druck von 2 bar 2 mal mit jeweils 500 g abgeschrecktem Eisenschrot "Diamant", eckig, Größe 4-5 mm beschossen.

Prüfung auf Steinschlagbeständigkeit nach BMW (Monoschlagtest):

- 35 Die Bestimmung erfolgt gemäß der Prüfanweisung BMW PA 15063-L vom April 1997. Dabei wird ein konischer Prüfkörper gemäß VDA-Prüfblatt-Entwurf 621-428 mit einem Druck von 2 bar auf die fertige Mehrschichtlackierung geschossen. Es wird die Abplatzung und die Bruchstelle im Aufbau bestimmt.

Bestimmung der Pendelhärte nach König

Die Pendelhärte wurde mit einem *pendulum hardness tester* der Fa. BYK-Gardner bestimmt.

5

Tabelle I

	Beispiel 4.2 Vergleichsbeispiel erfindungsgemäß	Beispiel 4.3 Vergleichsbeispiel nicht erfindungsgemäß
Festkörperkonzentration	54%	48%
Decklackstand ^{a)}	2	2
Glanz (20° / 60°)	78 / 89	70 / 90
König Härte (Sek.) für 160°C	142	149
Steinschlagbeständigkeit (VDA)	2	4
BMW Meißel (Abplatzung in mm/Trennebene)	I/kohäsiv	3/adhäsiv

10

Tabelle II

	Beispiel 4.1 Vergleichsbeispiel erfindungsgemäß	Beispiel 4.3 Vergleichsbeispiel nicht erfindungsgemäß
Festkörperkonzentration	55%	48%
Decklackstand ^{a)}	2	2
Glanz (20° / 60°)	69 / 89	70 / 90
König Härte (140 / 160 / 190° C) Sek.	124 / 137 / 145	84 / 148 / 154
Steinschlagbeständigkeit VDA (140°C / 160°C / 190° C)	2,5 / 2,0 / 2,5	2,5 / 4,0 / 4,5

^{a)} visuelle Beurteilung

- 15 Aus den in der Tabelle I aufgeführten Werten wird deutlich, dass der unter Verwendung des erfindungsgemäßen Vernetzers hergestellte Füller in bezug auf die Festkörperkonzentration der applikationsfertigen Füllerformulierung, der Steinschlagbeständigkeit und den Decklackstand der fertigen Mehrschichtlackierung verbesserte Eigenschaften aufweisen, verglichen mit den Füllern des Standes der Technik.
- 20 Tabelle II verdeutlicht, dass diese Überlegenheit auch unter Überbrennbedingungen gewährleistet ist.

Patentansprüche

- 5 1. Wasserverdünnbares Polyurethan mit mindestens zwei freien OH-Gruppen, erhältlich aus einer ersten Umsetzung eines primären und/oder sekundären Alkanolamins mit einer NCO-Verbindung zu einem Zwischenprodukt, gefolgt von einer Addition eines cyclischen Carbonsäureanhydrids an das Zwischenprodukt; wobei
- die NCO-Verbindung mindestens eine freie NCO-Gruppe und keine blockierte NCO-Gruppe aufweist;
 - 10 • bei der ersten Umsetzung zum Zwischenprodukt sämtliches Alkanolamin derart umgesetzt wird, dass das Stickstoffatom des Alkanolamins mit einer der freien NCO-Gruppen des Präpolymers unter Bildung einer Harnstoffbindung reagiert; und
 - das cyclische Carbonsäureanhydrid unter Ringöffnung mit der aus dem Alkanolamin stammenden OH-Gruppe des Zwischenprodukts reagiert.
- 15 2. Wasserverdünnbares Polyurethan nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die NCO-Verbindung keine OH-Gruppe aufweist.
- 20 3. Wasserverdünnbares Polyurethan nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die NCO-Verbindung durch mindestens ein Alkoxypoly(oxyalkylen)alkohol modifiziert ist
- 25 4. Wasserverdünnbares Polyurethan nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dass die NCO-Verbindung ein Präpolymer ist.
5. Wasserverdünnbares Polyurethan nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die NCO-Verbindung mindestens zwei freie NCO-Gruppen aufweist.
- 30 6. Wasserverdünnbares Polyurethan nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine OH-Gruppe des Alkanolamins mit dessen Stickstoffatom über eine substituierte oder nicht substituierte Alkylgruppe mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen in der Hauptkette verbunden ist.

7. Wasserverdünnbares Polyurethan nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die aus dem Alkanolamin stammenden OH-Gruppen ganz oder teilweise sekundär sind.
- 5 8. Wasserverdünnbares Polyurethan nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Alkanolamin Diethanolamin und/oder Diisopropanolamin ist.
9. Wasserverdünnbares Polyurethan nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
10 durch gekennzeichnet, dass es eine Säurezahl von mindesten 10 mg KOH/g, insbesondere von mindestens 20 mg KOH/g, aufweist.
10. Wasserverdünnbares Polyurethan nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch
15 gekennzeichnet, dass das Polyurethan ein zahlenmittleres Molekulargewicht zwischen 500 und 10.000, insbesondere zwischen 1.000 und 4.000, aufweist.
11. Wasserverdünnbares Polyurethan nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das cyclische Carbonsäureanhydrid ausgewählt ist aus der
Gruppe von Phtalsäureanhydrid, Hexahydrophthalsäureanhydrid, Tetrahydrophthalsäu-
20 reanhydrid, Methylhexahydrophthalsäureanhydrid, Bernsteinsäureanhydrid und Malein-
säureanhydrid.
12. Wasserverdünnbares Polyurethan nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das cyclische Carbonsäureanhydrid Trimellithsäureanhydrid ist.
25
13. Verwendung eines wasserverdünnbaren Polyurethans nach einem der vorhergehenden
Ansprüche in Kombination mit einem Melaminharz zur Herstellung wärmehärtbarer
Beschichtungszusammensetzungen.
- 30 14. Verwendung eines wasserverdünnbaren Polyurethans nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Melaminharz ein hochalkyliertes Melaminharz ist.
15. Verwendung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Melaminharz ein
solches ohne NH-Gruppen ist, insbesondere Hexamethoxymethylmelamin (HMMA).

16. Verwendung nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Vernetzungstemperatur weniger als 145 °C beträgt.
- 5 17. Verwendung nach einem der Ansprüche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Vernetzungstemperatur mehr als 180 °C beträgt.
18. Verwendung eines wasserverdünnbaren Polyurethans nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Herstellung von Beschichtungszusammensetzungen, insbesondere von Füllern in der Automobilindustrie.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/00981

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C08G18/32 C09D175/04 C08G18/80

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C08G C09D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 414 099 A (BASF AG) 27 February 1991 (1991-02-27) Herstellungsvorschrift 1 ---	1-18
A	US 6 248 225 B1 (FAUCHER PHILIPPE ET AL) 19 June 2001 (2001-06-19) example 5 column 10, line 26 - line 30 ---	1-18
A	EP 0 355 682 A (HOECHST AG) 28 February 1990 (1990-02-28) page 2, line 20 - line 30 page 4, line 19 - line 22 page 5, line 34 - line 36 ---	1-18
A	DE 198 49 208 A (HERBERTS GMBH) 27 April 2000 (2000-04-27) page 2, line 55 - line 62 ---	1-18

-/--



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

Z document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

4 September 2003

Date of mailing of the international search report

11/09/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Müller, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/00981

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	<p>WO 02 24778 A (PPG IND OHIO INC) 28 March 2002 (2002-03-28) claim 14 page 19, line 10 -page 20, line 9 -----</p>	1-18

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/00981

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0414099	A	27-02-1991	DE 3927632 A1	28-02-1991
			AU 6117890 A	28-02-1991
			CA 2023662 A1	23-02-1991
			EP 0414099 A2	27-02-1991
			JP 3097717 A	23-04-1991
			US 5176985 A	05-01-1993
US 6248225	B1	19-06-2001	AU 748965 B2	13-06-2002
			AU 4312399 A	13-12-1999
			BR 9911204 A	06-02-2001
			CA 2328388 A1	02-12-1999
			EP 1082394 A1	14-03-2001
			JP 3394755 B2	07-04-2003
			JP 2002516388 T	04-06-2002
			WO 9961532 A1	02-12-1999
			US 6423425 B1	23-07-2002
EP 0355682	A	28-02-1990	DE 3828157 A1	22-02-1990
			AT 107321 T	15-07-1994
			BR 8904157 A	02-10-1990
			CN 1040605 A , B	21-03-1990
			DE 58907883 D1	21-07-1994
			EP 0355682 A2	28-02-1990
			ES 2055767 T3	01-09-1994
			JP 2103276 A	16-04-1990
			JP 2931331 B2	09-08-1999
			KR 136905 B1	25-04-1998
			US 5047294 A	10-09-1991
			ZA 8906305 A	30-05-1990
DE 19849208	A	27-04-2000	DE 19849208 A1	27-04-2000
			WO 0024835 A1	04-05-2000
			EP 1149137 A1	31-10-2001
WO 0224778	A	28-03-2002	AU 9628501 A	02-04-2002
			CA 2423057 A1	28-03-2002
			EP 1320561 A2	25-06-2003
			WO 0224778 A2	28-03-2002
			US 2002086115 A1	04-07-2002

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C08G18/32 C09D175/04 C08G18/80

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C08G C09D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EP0-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 414 099 A (BASF AG) 27. Februar 1991 (1991-02-27) Herstellungsvorschrift 1 ---	1-18
A	US 6 248 225 B1 (FAUCHER PHILIPPE ET AL) 19. Juni 2001 (2001-06-19) Beispiel 5 Spalte 10, Zeile 26 - Zeile 30 ---	1-18
A	EP 0 355 682 A (HOECHST AG) 28. Februar 1990 (1990-02-28) Seite 2, Zeile 20 - Zeile 30 Seite 4, Zeile 19 - Zeile 22 Seite 5, Zeile 34 - Zeile 36 ---	1-18
A	DE 198 49 208 A (HERBERTS GMBH) 27. April 2000 (2000-04-27) Seite 2, Zeile 55 - Zeile 62 ---	1-18
	-/--	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

4. September 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

11/09/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Müller, M

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P, X	WO 02 24778 A (PPG IND OHIO INC) 28. März 2002 (2002-03-28) Anspruch 14 Seite 19, Zeile 10 -Seite 20, Zeile 9 -----	1-18

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationaler Aktenzeichen

PCT/DE 03/00981

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0414099	A	27-02-1991	DE 3927632 A1 28-02-1991
		AU 6117890 A 28-02-1991	
		CA 2023662 A1 23-02-1991	
		EP 0414099 A2 27-02-1991	
		JP 3097717 A 23-04-1991	
		US 5176985 A 05-01-1993	
US 6248225	B1	19-06-2001	AU 748965 B2 13-06-2002
		AU 4312399 A 13-12-1999	
		BR 9911204 A 06-02-2001	
		CA 2328388 A1 02-12-1999	
		EP 1082394 A1 14-03-2001	
		JP 3394755 B2 07-04-2003	
		JP 2002516388 T 04-06-2002	
		WO 9961532 A1 02-12-1999	
		US 6423425 B1 23-07-2002	
EP 0355682	A	28-02-1990	DE 3828157 A1 22-02-1990
		AT 107321 T 15-07-1994	
		BR 8904157 A 02-10-1990	
		CN 1040605 A , B 21-03-1990	
		DE 58907883 D1 21-07-1994	
		EP 0355682 A2 28-02-1990	
		ES 2055767 T3 01-09-1994	
		JP 2103276 A 16-04-1990	
		JP 2931331 B2 09-08-1999	
		KR 136905 B1 25-04-1998	
		US 5047294 A 10-09-1991	
		ZA 8906305 A 30-05-1990	
DE 19849208	A	27-04-2000	DE 19849208 A1 27-04-2000
		WO 0024835 A1 04-05-2000	
		EP 1149137 A1 31-10-2001	
WO 0224778	A	28-03-2002	AU 9628501 A 02-04-2002
		CA 2423057 A1 28-03-2002	
		EP 1320561 A2 25-06-2003	
		WO 0224778 A2 28-03-2002	
		US 2002086115 A1 04-07-2002	